

## Produktdatenblatt

### Artikel: Tosca Antik

**Farbe** Enza, Solento, Impresso, Piana

**Oberfläche** getrommelt

**Hersteller** Gerwing Steinwerke GmbH  
Industriestraße 52  
49451 Holdorf

**Produktdefinition** Pflaster im Landhausstil in 4 Farbausführungen

4 unterschiedliche Oberflächen bilden ein System, marmorierte Farbgebung, Oberfläche in Schieferstruktur, tiefenimprägniert, witterungsbeständig und dauerhaft trittsicher.

**Produktionsdatum** Siehe Verpackungszettel an der Palette

**Einfärbung** ☐ ohne ☒ Vorsatz ☒ Kern  
(alle Farben) (nur Enza, Solento)

| Lieferprogramm/<br>Handelsmaß<br>(cm) | Nennmaß       |                |               | Fase | Transportschutz | Gewicht<br>(kg/m <sup>2</sup> ) |
|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------|-----------------|---------------------------------|
|                                       | Länge<br>(mm) | Breite<br>(mm) | Dicke<br>(mm) |      |                 |                                 |
| 25x15x8                               | 247           | 147            | 80            | ✓    | ✓               | 180                             |

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| <b>Bedarf (Stück/m<sup>2</sup>)</b>                  | 26,67 |
| <b>Technische Spezifikation<br/>gem. DIN EN 1338</b> | DI    |

Auf Grund zulässiger Maßtoleranzen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Plattenzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

**Gebrauchstauglichkeit** siehe besondere Hinweise

**Einsatzbereiche** PKW und LKW befahrbar, Gartenwege und Wege rund um das Haus, Garagenzufahrten, Parkplätze, Innenhöfe, Gehsteige, Gehwege und Terrassen.

**Bauphysikalische Angaben** Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z. B. auf NaCl-Basis). Die Salzstreuung sollte sich auf ein Minimum reduzieren.

Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt sowohl eine regelmäßige werkseigene Produktionskontrolle als auch eine Fremdüberwachung durch staatlich akkreditierte Prüfanstalten.

**Pflege und Reinigung** Die Fläche kann trocken oder nass abgereinigt werden.

Auf eine ausreichende Fugenfüllung ist zu achten, um Kantenabbrüche zu vermeiden.

Steine sind jederzeit einzeln oder größerflächig austauschbar.

**Nennmaß:** Für die Herstellung eines Pflasters vom Hersteller festgelegtes Maß, mit dem das Istmaß innerhalb festgelegter zulässiger Abweichungen übereinstimmen sollte.

**Rastermaß:** Nennmaß + Transportschutz (ähnlich Abstandhalter) + Fuge. Das Rastermaß ist die Grundlage zur Berechnung der Anzahl der Pflastersteine je m<sup>2</sup>.

**Handelsmaß:** Handelsübliche Werte gem. Preisliste und Ausschreibungstexte.

**Besondere Hinweise:**

Die Biegezugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit des Pflasters.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur des Pflasters können durch unvermeidbare Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. Abweichungen von der Farbintensität des Pflasters können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit des Pflasters.

Es handelt sich um künstlich gealterte Pflastersteine, d. h. in einem separaten Fertigungsprozess werden die Pflastersteine in einer Rumpelanlage bearbeitet. Das Ergebnis sind unregelmäßig abgeschlagene Ecken und Kanten, welche unserem Pflaster einen rustikalen und antiken Charakter verleihen.

Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe des Datenblattes werden vorherige ungültig.

**Stand: 27.03.2026**



**Verlegehinweise**